



Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego przy otworach okiennych i drzwiowych:

1. siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika),
2. kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu,
3. narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego.

Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką.

Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, które mogą przyczynić się do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć.

ARCHE PLAN Pracownia Architektoniczna Tomasz Szmyt ul. Św. Jerzego 5/19 , 61-546 Poznań, tel: 061 6497635			
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań			
INWESTOR: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ			NR RYS. 18
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:	MAJ 2016
TREŚĆ:	WZMOCNIENIE OTWORÓW SIATKĄ - projekt termomodernizacji		SKALA: -
AUTOR:	mgr inż. arch. TOMASZ SZMYT		OKK/UpB/16/2005